

LAQUALAV

CONSIDERAÇÕES

É uma tinta à base de uma resina de emulsão aquosa da mais recente tecnologia, para paredes de interior. Permite uma limpeza mais fácil da pintura, comparativamente às tintas tradicionais.

PROPRIEDADES

Facilidade de limpeza e remoção de nódoas. Grande resistência ao alcalis e ao amarelecimento. Possui um bom poder de cobertura, é de fácil aplicação e de secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS

COV (Comp. Orgânicos Voláteis)

Valor limite (Cat. A/a): 30 g/L (2010)

Este produto contém no máximo 9 g/L COV. Este valor refere-se ao produto sem diluição com água.

Densidade

1,350 (+/- 0,050) gr/cm³

Viscosidade

87 (+/- 5) K.U. a 20° C

Aspecto da película seca

Mate.

Cor

Várias, conforme catálogo.

Tempos de secagem

Superficial: 30 minutos. Para repintura: 4 a 6 horas.

Rendimento teórico

10 a 14 m²/l

APLICAÇÃO

Preparação do suporte

A superfície deve estar bem seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de sujidades e gorduras.

Pintura

Aplicar como 1ª demão o Isolante Lacril diluído entre 5% a 10% com água. Em rebocos muito absorventes ou alcalinos, deve utilizar na primeira demão o Isolante Lacolite diluído a 15% com Diluente S1401. Aplicar duas ou três demãos de Laqualav.

Repintura

Em repinturas convém tirar primeiro toda a tinta mal aderente. Aplicar a 1ª demão diluída com cerca de 15% de água. Aplicar de seguida 2 demãos de Laqualav, tal qual é fornecida.

Processos de aplicação

Rolo e trincha.

Diluição

Diluir a primeira demão com 10 % de água e as restantes até 5 %.

Diluyente de limpeza do equipamento

Água.

Intervalo entre demãos

4 a 6 horas

Limpeza da tinta

Até 28 dias após a aplicação, não se deverá proceder à limpeza da película. Ao fim deste período, pode-se limpar a Laqualav com uma esponja macia ou um pano húmido sem pêlos. Usar uma solução aquosa com um detergente neutro, e em seguida remover os resíduos da limpeza apenas com água.

FORNECIMENTO

1 litro / 5 litros / 15 litros

ARMAZENAGEM

Armazenar a uma temperatura inferior a 45° C em lugar seco, bem ventilado e afastado de calor e da luz solar directa.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Para evitar derrames, os recipientes devem ser cuidadosamente fechados e mantidos na posição vertical.

NOTA: Relativamente ao valor de COV, não nos responsabilizamos por produtos obtidos com misturas diferentes do que se recomenda acima. Alertamos para a responsabilidade de todo o agente ao longo da cadeia de fornecimento, devendo cumprir o disposto no Decreto-Lei DL 181/2006 de 6 de Setembro.

EDIÇÃO de 22 de Novembro de 2016